

PRODUKTDATEN SM75

Hochlochziegel für die Innenwand, in Wandstärke 24,0 cm
Hochlochziegel nach DIN V 105-100
DIN EN 771 – 1:2012 -05, LD – Mauerziegel der Kategorie 1

Blockziegelmauerwerk	
Rohdichte: [kg / dm³]	0,8
Festigkeitsklasse SFK	8
Wärmeleitzahl W / (mK)	0,39
Grundwert zul. Druckspannung: σ_0 / f_k [MN / m²]	1,2 / 3,9
Brandschutz	gemäß DIN 4102-2
Schalldämmmaß dB	44

L	Format B	H	Stk / m²	Baustoffbedarf Stk / m³
372	240	238	11	45

Wärmeleitzahl	Wanddicke	Wärmedämmung U-Wert (W / m²K)		
0,39	24 cm	1,09		

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Thermopor-Mauerziegel – 24 cm

Mauerwerk in allen Geschoßen lot- und fluchtgerecht nach Zeichnung und Angabe herstellen aus GIMA-Mauerziegel 24 cm. Die Ziegel sind nach DIN 1053 EN 771-1 einschließlich Ergänzungs- und Ausgleichsziegel mit Normalmörtel (MGII) zu vermauern.

Herstellerwerk: Girnghuber, Marklkofen (GIMA)

Art.-Bez. SM75
Rohdichteklasse 0,8
Festigkeitsklasse 8
Grundwert der zul. Druckspannung 1,2 MN/m²
d = 24 cm (372/240/238 mm)
oder gleichwertig

