

01-01

1A FLÜSSIGE FOLIE

ANWENDUNGSBEREICH:

1A Flüssige Folie wird als naht- und fugenlose Abdichtung unter Fliesen in Feuchträumen, bei denen eine Wasserundurchlässigkeit gefordert wird eingesetzt. Anwendungsbeispiele sind:

- Bäder ohne Bodenablauf
- Duschbereiche
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe z.B. Anhydritestriche

Eignung als Abdichtungssystem im Verbund mit Fliesen gemäß ZDB-Merkblatt

EIGENSCHAFTEN:

1A Flüssige Folie ist eine gebrauchsfertige, lösemittelfreie, pastöse Dichtmasse, die zu einer elastischen, wasserundurchlässigen aber dampfdurchlässigen Kunststoffolie aushärtet. Die schnell trocknende Abdichtung ist roll- und streichfähig.

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss den Angaben des ZDBMerkblasses: „Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für Innen- und Außenbereiche“ entsprechen und ist mit 1A Grundierung vorzustrichen.

zweiten Anstrich kann direkt die Dünnbettverlegung der Fliesen mit 1A Klebemörteln erfolgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Mit der Verarbeitung dieses Produktes sind keine speziellen Gesundheitsrisiken verbunden. Wie bei allen Chemikalien, sollte man jedoch vorsichtig damit umgehen und die üblichen Gesundheitsmaßnahmen befolgen. Für eine gute Belüftung sorgen und Kontakt mit den Augen vermeiden. Eventuelle Hautreizungen können durch das sofortige Abwaschen von Spritzern und das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe vermieden werden. Nicht verschlucken. Von Kindern fernhalten.

ZUR BEACHTUNG:

Diese Informationen sind unverbindlich. Wir liefern und haften nur im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die bekannt sind und auf Anforderung jederzeit ergänzend zur Verfügung gestellt werden. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf allgemeinen Erfahrungen ohne Bezug auf einen konkreten Anwendungsfall. Aus diesen Angaben können deshalb keine Ansprüche gegen uns abgeleitet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Beratungsservice.

Technische Daten	
Basis	Lösemittelfreier Kunststoff
Spez. Gewicht	Ca. 1,4 kg/1000 cm ³
Farbe	Blau / Grau
Auftragsmethode	Bürste, Spachtel oder Rolle
Trocknungszeit	Ca. 6 – 8 Stunden
Belegbar	Ca. 12 Stunden
Rissüberbrückung	> 1,0 mm
Verbrauch	Ca. 1,2 kg/m ²
Verarb. Temp.	+5°C bis +35°C
Lagerung	Frostfrei 12 Monate
Prüfbescheid	P-DD 4494/1/2013 KIWA MPA Bautest GmbH

VERARBEITUNG:

Nach Durchtrocknung der Grundierung wird 1A Flüssige Folie unverdünnt mit einer Lammfellrolle oder einer Bürste aufgetragen. Die Dichtmasse ist in mindestens zwei Arbeitsgängen aufzubringen. Der vorhergehende Anstrich muß getrocknet sein bevor der nächste erfolgt. Auf den ebenfalls getrockneten